

# LAINES DE MOUTON THERMOLIÉE

L'ISOLATION AU NATUREL

ISOLANT THERMIQUE ET PHONIQUE  
A BASE DE LAINE DE MOUTON  
EN ROULEAU



## DOMAINE D'UTILISATION

Isolation des combles perdus, des rampants de toiture, des murs ou cloisons, des planchers.

## PROPRIÉTÉS

- Excellente isolation thermique,
- Très bonne capacité de régulation hygrométrique sans perte des qualités isolantes,
- Léger, cet isolant est approprié dans les cas de supports à faible résistance,
- S'adapte parfaitement aux irrégularités de l'ossature pour garantir une isolation de qualité,
- Non irritant,
- Recyclable et très stable dans le temps.



## MISE EN ŒUVRE

Découpe manuelle aisée ou utilisation de ciseaux.

Idéalement agrafé sur une ossature bois. Prévoir un système d'agrafes mural pour des ossatures métalliques.

Il est recommandé de porter masque et lunettes pour la pose.

Respecter les règles de mise en œuvre des parois perméantes pour le bon fonctionnement de cet isolant.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Composition : 85% laine, 15% fibre thermofusible polyester
- Traitement : Antimite KONSERVAN (homologué IWS - Woolmark)
- Epaisseurs x Largeur (cm) : 6 x 45 ; 6 x 60 ; 8 x 60 ; 10 x 60
- Résistance Thermique R: 2.63 m<sup>2</sup>.K/w ( pour 100mm d'épaisseur)
- Densité : 13,5 Kg/m<sup>3</sup>
- Conductivité thermique : 0,038 W/m°C
- Perméabilité à la vapeur d'eau  $\mu$  : 1 à 2
- Point éclair : 560 °C
- Capacité hygroscopique : Jusqu'à 33% de son poids

CONDITIONNEMENT : Sac de 2 rouleaux.

Stockage au sec.



**TRIAL**  
FRANCE  
ISOLATION

FABRICANT EXPERT EN ISOLATION MINCE POUR L'HABITAT ET L'INDUSTRIE

SAS au capital de 20 000 € • RCS Grenoble 499 192 607 • SIRET 499 192 607 00012 • TVA intracommunautaire FR 71 499 192 607 • APE 4690 Z

Tél : 04 76 93 21 21 • [www.trialisolation.fr](http://www.trialisolation.fr) • [contact@trialisolation.fr](mailto:contact@trialisolation.fr)