

TRIECOBOIS



DOMAINES D'APPLICATION

- Panneaux isolants compressibles et flexibles pour **toitures**, **murs** et **planchers** entre structures.
- Isolation de **parties creuses** dans les **cloisons**, **planchers**, **solivages**.
- Isolation de **toiture** sous structures portantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conductivité thermique λ_D [W/(m*K)]	0,038
Résistance thermique R_D [(m ² *K)/W] + [(ép.)(mm)]	1,05(40) / 1,30(50) / 1,55(60) / 2,10(80) / 2,60(100) / 3,15(120) / 3,65(140) / 4,20(160) / 4,70(180) / 5,25(200) / 5,75(220) / 6,30(240)
Masse volumique ρ [kg/m ³]	env. 50
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	2
Valeur sd [m] + [(ép.)(mm)]	0,08 (40) / 0,12 (60)
Capacité thermique massique c [J/(kg*K)]	2100
Résistivité à l'écoulement de l'air AF _i [(kPa*s)/m ²]	≥ 5
Code de recyclage (EAK)	030105/170201
Composants	Fibre de bois, fibres de polyoléfinés, phosphate d'ammonium
Qualité de l'air intérieur	A+

Qualité



SES AVANTAGES

- Panneaux isolants compressibles et flexibles,
- S'adapte aisément aux formes des contours : facilité de mise en œuvre,
- Evite les ponts thermiques,
- Régulateur hygrométrique,
- Haute performance isolante, tant en hiver qu'en été,
- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau,
- Recyclable, écologique, respecte l'environnement,
- Panneaux isolants conformes aux normes européennes en vigueur.

CONDITIONNEMENT

Epaisseur [mm]	Format [mm]	Poids / m ² [kg]	Panneaux / Paquet	Paquets / Palette	Surface / Palette [m ²]	Poids / Pal. [kg]
40	1220 * 575	2,00	10	12	84,2	env. 186
40*	1220 * 600	2,00	10	12	84,2	env. 186
50	1220 * 575	2,50	9	10	63,1	env. 186
50*	1220 * 600	2,50	9	10	63,1	env. 186
60	1220 * 575	3,00	8	10	56,1	env. 186
60*	1220 * 600	3,00	8	10	56,1	env. 186
80	1220 * 575	4,00	6	10	42,1	env. 170
100	1220 * 575	5,00	4	12	33,7	env. 170
120	1220 * 575	6,00	4	10	28,1	env. 175
140	1220 * 575	7,00	4	8	22,4	env. 160
160	1220 * 575	8,00	3	10	21,0	env. 170
180	1220 * 575	9,00	3	8	16,8	env. 190
200	1220 * 575	10,00	2	12	16,8	env. 200
220**	1220 * 575	11,00	22 pièces par palette		15,4	env. 170
240**	1220 * 575	12,00	20 pièces par palette		14,0	env. 175



FABRICANT EXPERT EN ISOLATION MINCE POUR L'HABITAT ET L'INDUSTRIE

SAS au capital de 20 000 € • RCS Grenoble 499 192 607 • SIRET 499 192 607 00012 • TVA intracommunautaire FR 71 499 192 607 • APE 4690 Z

Tél : 04 76 93 21 21 • www.trialisolation.fr • contact@trialisolation.fr